

FESTFLOOR GO

Paigaldusjuhend Siseruumidesse



Dekoratiivne, mitmevärviline kohe kasutusvalmis mikrotsementsegu siseruumidesse. FESTFLOOR GO on paigaldussüsteem, mis on mõeldud mikrotsemendi paigaldamiseks koos teiste FestFloor toodetega vastavalt juhenditele.

TOOTE KIRJELDUS

FESTFLOOR GO on ühekomponentne mikrotsementsegu mis on koheselt valmis kasutamiseks. Segu on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes otsivad vuukideta viimistlust. Segu on võimalik kanda tsementpindadele, keraamilistele plaatidele, OSB-plaatidele jne. See on uuenduslik toode mis sobib mitmete pindade katmiseks. Mikrotsemendiga on võimalik katta kiiresti vuugid, praod ja see pakub stiilset ning praktilist võimalust katta suuri pindu nagu seinad, põrandad, laed, köögid, vannitoad, töötasapinnad, märjad ruumid ja basseinid.

Mikrotsement on üliõhukesekihiline segu, mis on valmistatud betoonist ja spetsiaalsetest vaikudest. Seda võib kanda seintele põrandatele ja isegi mööblile. Mikrotsement on viimistletud pealiskihiga (lakiga) mida on saadaval poolläikiv (satiin) ja matt.

Kasutusvõimalused

- Trepikodade, kontorite, restoranide jne. põrandad
- Betoonviimistlusega laed, ilma vahe vuukideta
- Tänu kõrgele veekindlusele sobib kasutamiseks vannitubades ja dušširuumides.
- Seintel kortermajades ja elumajades
- Stiilne viimistlus köögitasapindadele ja mööblile

Eelised

- Hea nakkuvus mistahes pinnaga
- Lõplik viimistluse paksus 1,5–2 mm
- 100% veekindel
- Lihtne puhastada ja hooldada
- Vastupidav UV kiirtele
- Kõrge vastupidavus hõõrdumisele/kulumisele
- Lõputud mustrid, struktuurid, kujundused
- Lai värvivalik
- Põrandaküttele paigaldatuna, hea soojus juhtivusega



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee



FESTFLOOR GO! SISERUUMIDES KASUTATAV MIKROTSEMENDI SÜSTEEM

- FESTGrunt –krunt (nake)
- FESTFLOOR GO- kohe kasutamiseks valmis mikrotsement segu
- PU FEST 2K – lakk. Eriti kulumiskindel, polüuretaanil põhinev lakk maksimaalseks pinnakaitseks.

PAIGALDUS TINGIMUSED

- Õhu ja aluspinna temperatuur: +15° C ÷ +25° C
- Suhteline õhuniiskus: kuni 60 %
- Alusinna niiskus: kuni 4%

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

1. Aluspinna kontrollimine

Aluspind peab olema kindel ja niiskusvaba. Aluspinna betooni tugevusklass peab olema vähemalt C20/25 (B25). Betoonist aluspind peab olema tugev ja piisava survetugevusega minimaalse tõmbetugevusega 1 N/mm². Aluspinna niiskus ei tohi ületada 4%. Aluspind peab olema puhas mustusest, õlist ja muudest ainetest mis võivad nakkuvust vähendada. Hea nakkuvuse tagamiseks tuleb eemaldada kõik lahtised betoonitükid. Aluspinna parandustööd, suuremad augud, tühimikud, praod tuleb täita eelnevalt selleks sobivate toodetega. Kõik lahtised osakesed tuleb korralikult aluspinnalt puhastada harja või tolmuimeja abil.

Mikrotsemendi 1 kihi paksuseks ei tohiks olla rohkem kui 1 mm, seega on mikrotsement dekoratiivne pinnakate, mis ei kata süvendeid ega ebatasasusi. Kui aluspind ei ole piisavalt sile, tasane, sirge, peaks aluspinna katma plaadisegu või pahtliga parandamiseks aluspinna kvaliteeti. Aluspinna tasandamiseks võid kasutada pahtlit või plaadisegu. Kui sa ei ole ise maalritöödega kokku puutunud, siis soovitame kvaliteetse aluspinna ettevalmistamise jätta spetsialisti hoolde!

Aluspind peaks olema sile ja sirge nagu enne värvi peale kandmist!

2. Pinna kruntimine

Aluspind peab olema tahke, puhas, kuiv ja vaba õlidest, rasvast, värvijääkidest ja muudest lahtistest materjalidest. Enne pealekandmist tuleb FESTGrundi kergelt segada. Kandke ühtlaselt rohkes koguses rulli või pintsliga. Ebatasastel või väga imavatel pindadel on soovitatav kanda FESTGrundi mitme kihina. Lase 2-4 tundi kuivada. Kui see on piisavalt kuiv, on võimalik alustada edasiste töödega.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

finito

FESTGrunt sobib imavate pindade kruntimiseks, nagu betoon, pahtel, krohvitud pinnad, kipsplaat jne. Kui tegu on mitteimavate, libedate pindadega nagu keraamilised plaadid, OSB, sile poleeritud betoon jne., tuleks aluspind katta spetsiaalselt mitteimavate pindade katmiseks mõeldud FESTKontakt seguga. FESTKontakt on kasutusvalmis segu, mis põhineb kvaliteetsetel dispersioonvaikudel ja mineraalsetel täiteainetel. See tagab suurepärase nakkumise paljude alusmaterjalidega ja loob püsiva ühenduse järjestikuste pinnaviimistluskihtide vahel.

Mitteimavate pindade kruntimiseks võib kasutada ka ehituspoodidest saadavaid tooteid, nagu kvartskrunt, mis tekitab pinnale kareda ja nakuva kihi. Seejärel katta kvartskrunt pahtli või plaadiseguga, et tasandada/silendada pind mikrotsementimiseks.



MIKROTSEMENT SEGU ETTEVALMISTAMINE

FESTFLOOR GO toode on mõeldud kohe kasutamiseks. Peale toote avamist segage segu trelli ja segumiksri abil vaikselt kiirusel läbi. Erinevad tootepartiid võivad olla erineva värvivarjundiga. Kui sa tellid mitu komplekti ühte tooni segu, siis tootja soovib valada need ühte kohta kokku ja enne läbi segada, et vältida toonivarjundi erinevusi seinas. Vajadusel võib toodet lahjendada 5% vee lisamisega.

Enne tööga alustamist veenduge, et ruum on korralikult valgustatud. Väldi tolmu. Kõik muud tolmused tööd tuleks mikrotsemendi paigaldamise ajaks objektile peatada.



PEALE KANDMINE

Valmistage ette segu kogus, mis teil on vaja pinna katmiseks. Kandke segu ühtlaselt pinnale (mitte paksemalt kui 1mm) kasutades selleks seguliipi (veneetsia kellu) ja pahtlilabidaid. Segu pealekandmine tuleb sooritada kiirete ja jõuliste liigutuste abil, sõltuvalt efektist, mida soovitakse luua. Ärge tehke segu pealekandmise ajal tööpause. Umbes 4 tunni pärast, kui segu on täielikult kuivanud, lihvide pind lihvimismasinaga, kasutades 60–120 liivapaberit (olenevalt soovitud efektist). Raskesti ligipääsetavad alad nagu nurgad jne. tuleb lihvida käsitsi. Peale lihvimist puhasta pind korralikult tolmuimejaga.

Alusta teise kihi pealekandmist samamoodi, kui kandsite esimest kihti. Kui teine kiht on kuivanud, lihvi pind 80 või jämedama liivapaberiga (sõltuvalt soovitud efektist). Pärast viimase kihi pealekandmist jätka pind täielikult kuivama 4–6 tunniks, peale seda võid alustada lakkimise ettevalmistustega.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee



LAKKIMINE

NB! Lakkima peab väga kokkuhoidlikult ja kandma lakki õhukese kihina. Muidu ei tule lakikogusest välja! Kontrolli hoolikalt nurki, kui lakk jääb paksult jooksma, siis kuivab see koht ülejäänud seinast valgemaks ja tulemus ei jää rahuldav.

Enne lakkimist, peab aluspind olema täielikult kuivanud ja puhastatud tolmust, õlist, vahast. PU FEST 2K nõud tuleks enne avamist korralikult raputada (segada). Lisage kõvendit vastavalt juhendile pakendil. Lakk tuleb segada vahekorras 5:1 (5 massiosa komponent A: 1 osa komponenti B). Komponentid valatakse kokku lakkimise nõusse ja segatakse hoolikalt läbi (NB! Kui komponente enne vee lisamist korralikult läbi ei sega, võivad laki sisse tekkida klimbid!). Siis lisada 10 % vett komponentide A ja B kogumassi kohta (nt. 1000g komponent A +200g komponent B + 120g vett) ja segada. Jätke anum um. 10 minutiks avatuna, seejärel segage uuesti.

Lakk tuleks kokku segada vahetult enne lakkima hakkamist. Valmis tehtud lakki on võimalik kasutada 45 minuti jooksul, peale seda aega lakk kõvastub ja seda ei ole võimalik enam kasutada. Kanna lakki pinnale kvaliteetse lakkirulliga, mille karva pikkus ei ületa 8mm. Teist kihti lakki saab peale kanda 4 tunni pärast, ilma, et oleks vaja lihvida, või 24 tunni pärast peale pinna lihvimist 120 liivapaberiga.

Pind on kuiv, seda võib puutada ja muid töid teha um. 12 tunni pärast. Täieliku vastupidavuse ja veekindluse saavutab 7 päeva pärast. Kõrge õhuniiskus, madal temperatuur, halb ventilatsioon võivad seda aega pikendada.



PUHASTAMINE JA PÕRANDATE HOOLDUS

FESTFLOOR GO! põrandad on dekoratiivpõrandad, mistõttu tasub pöörata erilist tähelepanu selle kasutamisele ja hooldamisele:

- kasutada igapäevaseks koristamiseks vett
- kriimustuste vähendamiseks soovitame asetada mööbli alla viltpadjad – toolid, lauad jne.
- eemaldada mahaloksunud ained ja muud mustused vahetult pärast mäardumist, eriti põranda esimesel kasutusperioodil
- tugevam mustus eemalda neutraalse pH-ga puhastusvahendiga, nt FESTCleaner
- mitte kasutada madala pH-ga happelisi tooteid ja neid, mis võivad põhjustada värvimuutust
- enne uue toote kasutamist puhastamiseks, on soovitatav teha test nähtamatus kohas





TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistu (liip, pahtlilabidad) tuleks mikrotsemendist puhastada veega. Kui materjal on tööriistale kuivanud ja seda on raske veega eemaldada, kasuta selleks liivapaberit.

TOODETE HOIUSTAMINE

Tooted, mis kuuluvad FESTFLOOR GO! süsteemi võib säilitada 12 kuud originaalsuletud pakendis ja kuivas kohas temperatuuril + 10 ° C kuni + 25 ° C eemal soojusallikatest. Kaitsta külma eest.



OHUTUS JA TERVIS

Lugege paigaldussüsteemi kõigi komponentide tehnilisi juhendeid, mis on saadaval aadressil www.finito.ee. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta põhjalikult seebi ja veega. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole. Kandke toote käsitlemisel ja pealekandmisel kindaid ja kaitseprille. Avatud ruumides pole erikaitset vaja. Suletud ruumis peaks olema tagatud hea ventilatsioon. Kasutage hingamismaski.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

