



Kvartsist nakkumist soodustav toode siledatele, mitteimavatele pindadele nagu sile, poleeritud, mitteimav betoon, OSB plaadid, kipsplaadid, keraamilised plaadid jne.

TOOTE KIRJELDUS

FESTKontakt on kasutusvalmis segu, mis põhineb kvaliteetsetel dispersioonvaikudel ja mineraalsetel täiteainetel. See tagab suurepärase nakkumise paljude alusmaterjalidega ja loob püsiva ühenduse järjestikuste pinnaviimistluskihtide vahel.

Kasutusvõimalused

- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Siledatele pindadele
- Plaatidega kaetud pindadele
- Ühendussild olemasoleva aluspinna ja järgnevate pinnaviimistluskihtide vahel
- Seintele, lagedele
- Kerge koormusega põrandatele
- Mikrotsemendi ja dekoratiivkrohvide alla

Eelised

- Väga hea nakkuvus igat tüüpi aluspinnaga
- Kasutusvalmis
- Ühe kihi paksus <2 mm
- Vastupidavus madalatele ja kõrgetele temperatuuridele
- Vastupidavus UV-kiirgusele
- Kõrge kulumiskindlus
- Lahustivaba
- Kiire kuivamisaaeg.

PEALE KANDMINE

Aluspind peab olema kindel ja niiskusvaba. Aluspinna niiskus ei tohi ületada 4%. Pealekandmise ajal ei tohi aluspinna ja õhu temperatuur olla alla 15°C. Enne kasutamist sega FESTKontakt korralikult läbi, ära lahjenda.

Kandke segu pahtlilabida abil ühtlaselt aluspinnale. Asetage seguga kaetud alale võrk ja siluge võrk ühtlaselt segu sisse. Kuivamisaaeg sõltub ruumi temperatuurist ja niiskusest ning aluspinna imavusest. 20°C tingimustes võib järgnevaid kihte peale kanda 4-6 tunni pärast.



FestKontakti saate kasutada juba siledate ja tasaste pindade puhul võrgu liimimiseks. Kui aluspind nendele tingimustele ei vasta, tuleb see eelnevalt siledaks krohvida kasutades ehituspoes saadavaid materjale (nt. plaadisegu Ceresit CM-17). Krohvimise käigus võite paigaldada ka võrgu. FestKontakt on liialt vedela konsistentsiga ja sellega ei saa pindu siledaks krohvida. FestKontakti ei ole kohustulik kasutada.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad tuleks puhastada veega, kui materjal tööriistale kuivab, tuleb see eemaldada liivapaberiga.

OHUTUS JA TERVIS

Lugege süsteemi kõigi komponentide tehnilisi lehti, mis on saadaval aadressil www.finito.ee.

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta põhjalikult seebi ja veega. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist. Kandke toote käsitlemisel ja pealekandmisel kindaid ja kaitseprille. Avatud ruumides pole erikaitset vaja. Suletud ruumis peaks olema tagatud hea ventilatsioon. Kasutage hingamismaski.

TOOTE INFO

- Tihedus: ~1,8 kg/dm³
- Kleepuvus: >1,0 MPa
- Kulu: 1 kiht – 0,7-1,0 kg/m² 2 kihti – 1,5-2,0 kg/m²
- Kasutustemperatuur : +15°C kuni +25°C