

# PU FEST 2K

# Tehniline juhend



Kahekomponentne polüuretaanlakk vaigu-, tsemendi- ja mikrotsemendipõrandate katmiseks siseruumides.

## TOOTE KIRJELDUS

Kahekomponentne polüuretaanlakk, millel on väga kõrge pinnakõvadus ja suurepärase paindumus. See ei muutu kollaseks, on UV-kiirte suhtes vastupidav, tagades väga kõrge vastupidavuse.

PU FEST 2K saab kasutada mitmel viisil:

- betoon- ja kivipindade lakkimiseks siseruumides;
- kaitsta suure liiklusega tööstuspõrandaid, mis on avatud suurele mehaanilisele koormusele;
- põrandate ja seinte epoksüvaikkatete, polüuretaanvaigu, tsementkatete pinna kaitsmiseks;
- kõrge ja madala poorsusega mikrotsement- ja tsementkatete kaitseks.

## PEALE KANDMINE

Enne lakkimist, peab aluspind olema täielikult kuivanud ja puhastatud tolmust, õlist, vahast. PU FEST 2K nõud tuleks enne avamist korralikult raputada (segada). Lisage kõvendit vastavalt juhendile pakendil. Lakk tuleb segada vahekorras 5:1 (5 massiosa komponent A: 1 osa komponenti B). Komponentid valatakse kokku lakkimise nõusse ja segatakse hoolikalt läbi (NB! Kui komponente enne vee lisamist korralikult läbi ei sega, võivad laki sisse tekkida klimbid!). Siis lisada 10 % vett komponentide A ja B kogumassi kohta (nt. 1000g komponent A + 200g komponent B + 120g vett) ja segada. Jätke anum um. 10 minutiks avatuna, seejärel segage uuesti. Lakk tuleks kokku segada vahetult enne lakkima hakkamist. Valmis tehtud lakki on võimalik kasutada 45 minuti jooksul, peale seda aega lakk kõvastub ja seda ei ole võimalik enam kasutada. Kanna lakki pinnale kvaliteetse lakkirulliga, mille karva pikkus ei ületa 8 mm. Teist kihti lakki saab peale kanda 4 tunni pärast, ilma et oleks vaja lihvida, või 24 tunni pärast peale pinna lihvimist 120 liivapaberiga.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

Pind on kuiv, seda võib puutada ja muid töid teha um. 12 tunni pärast. Täieliku vastupidavuse ja veekindluse saavutab 7 päeva pärast. Kõrge õhuniiskus, madal temperatuur, halb ventilatsioon võivad seda aega pikendada.

Ärge kasutage PU FEST 2K lakki päeva kõige kuumematel tundidel, kui ilmastikutingimused ei ole soodsad. Ärge kasutage lakki niisketel aluspindadel.



## OHUTUS JA TERVIS

### Komponent A

- Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- Kandke kaitsekindaid / kaitseriietust / kaitseprille / näokaitse.
- Kui silmade ärritus püsib: pöörduda arsti poole.



### Komponent B

- Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Sisaldab isotsüanaate. Võib tekitada allergilise reaktsiooni.
- Vältige tolmu / suitsu / gaasi / udu / aurude / pihusti sissehingamist.
- Kandke kaitsekindaid / kaitseriietust / kaitseprille / näokaitset.
- Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

## TOOTE INFO

- Segu suhe: 5 massiosa komponenti A: 1 massiosa komponenti B + 10% vett komponentide A ja B kogumassi suhtes
- Värvus: läbipaistev
- Kasutustemperatuur: +15° C ÷ +25° C
- Puutekuiv 2 tunni pärast.
- Kerge liiklus on võimalik 24 tunni pärast, täiskoormus 7 päeva pärast.
- Kulu: 0,1–0,15 kg / m<sup>2</sup>
- Läikeaste: satiin/matt
- Kasutusaeg: 45 minutit
- Säilivusaeg: 12 kuud



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

**finito**