

# FESTFLOOR GO

## Paigaldusjuhend Otsese veega kokkupuutuvad ruumid



### TOOTE KIRJELDUS

FESTFLOOR GO on ühekomponentne mikrotsement segu mis on koheselt valmis kasutamiseks. Segu on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes otsivad vuukideta viimistlust. Segu on võimalik kanda tsementpindadele, keraamilistele plaatidele, OSB-plaatidele jne. See on uuenduslik toode mis sobib mitmete pindade katmiseks. Mikrotsemendiga on võimalik katta kiiresti vuugid, praod ja see pakub stiilset ning praktilist võimalust katta suuri pindu nagu seinad, põrandad, laed, köögid, vannitoad, töötasapinnad, märjad ruumid ja basseinid.

Mikrotsement on üliõhukesekihiline segu, mis on valmistatud betoonist ja spetsiaalsetest vaikudest. Seda võib kanda seintele põrandatele ja isegi mööblile. Mikrotsement on viimistletud pealiskihiga (lakiga) mida on saadaval poolläikiv (satiin) ja matt.

#### Kasutusvõimalused

- Trepikodade, kontorite, restoranide jne. põrandad
- Betoonviimistlusega laed, ilma vahe vuukideta
- Tänu kõrgele veekindlusele sobib kasutamiseks vannitubades ja dušširuumides.
- Seintel kortermajades ja elumajades
- Stiilne viimistlus köögitasapindadele ja mööblile

#### Eelised

- Hea nakkuvus mistahes pinnaga
- Lõplik viimistluse paksus 1,5-2 mm
- 100% veekindel
- Lihtne puhastada ja hooldada
- Vastupidav UV kiirtele
- Kõrge vastupidavus hõõrdumisele/ kulumisele
- Lõputud mustrid, struktuurid, kujundused
- Lai värvivalik
- Põrandaküttele paigaldatuna, hea soojus juhtivusega.

### FESTFLOOR GO! MÄRGADES RUUMIDES KASUTATAV MIKROTSEMENDI SÜSTEEM

- FESTGrunt – krunt (nake)
- FESTFLOOR GO- kohe kasutamiseks valmis mikrotsement segu
- FESTPrimer – suurendab vastupidavust veele ja mustusele
- PU FEST 2K – lakk. Eriti kulumiskindel, polüuretaanil põhinev lakk maksimaalseks pinnakaitseks.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee



## PAIGALDUS TINGIMUSED

---

- Õhu ja aluspinna temperatuur: +15° C ÷ +25° C
- Suhteline õhuniiskus: kuni 60 %
- Alusinna niiskus: kuni 4%
- Märghades ja otsese veega kokkupuutuvates ruumides peaks eelnevat olema tehtud hüdroisolatsiooni paigaldus. Peale hüdroisolatsiooni töid tuleks pind siledaks krohvida kas veekindla pahtli või plaadiseguga (näiteks Ceresit CM-17 või Dalapro Hydro).



## ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

---

### 1. Aluspinna kontrollimine

Aluspind peab olema kindel ja niiskusvaba. Kui aluspinnaks on betoon, siis betooni tugevusklass peaks olema vähemalt C20/25 (B25). Betoonist aluspind peab olema tugev. Aluspinna niiskus ei tohi ületada 4%. Aluspind peab olema puhas mustusest, õlist ja muudest ainetest mis võivad nakkuvust vähendada. Hea nakkuvuse tagamiseks tuleb eemaldada kõik lahtised tükid aluspinnast. Aluspinna parandustööd, suuremad augud, tühimikud, praod tuleb täita eelnevalt selleks sobivate toodetega. Kõik lahtised osakesed tuleb korralikult aluspinnalt puhastada harja või tolmuimeja abil.

Mikrotsemendi 1 kihi paksuseks ei tohiks olla rohkem kui 1mm, seega on mikrotsement dekoratiivne pinnakate, mis ei kata süvendeid ega ebatasasusi. Kui aluspind ei ole piisavalt sile, tasane, sirge, peaks aluspinna katma plaadisegu või pahtliga parandamiseks aluspinna kvaliteeti. Kui sa ei ole ise maalritöödega kokku puutunud, siis soovitame kvaliteetse aluspinna ettevalmistamise jätta spetsialisti hoolde!

Aluspind peaks olema sile ja sirge nagu enne värvi peale kandmist!

### 2. Pinna kruntimine

Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja vaba õlidest, rasvast, värvijääkidest ja muudest lahtistest materjalidest. Enne pealekandmist tuleb FESTGrunti kergelt segada. Kandke ühtlaselt rohkes koguses rulli või pintsliga. Ebatasastel või väga imavatel pindadel on soovitatav kanda FESTGrunti mitme kihina. Lase 2-4 tundi kuivada. Kui see on piisavalt kuiv, on võimalik alustada edasiste töödega.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

**finito**



## MIKROTSEMENT SEGU ETTEVALMISTAMINE

FESTFLOOR GO toode on mõeldud kohe kasutamiseks. Peale toote avamist segage segu trelli ja segumiksri abil vaikselt kiirusel läbi. Erinevad tootepartiid võivad olla erineva värvivarjundiga. Kui te tellite mitu komplekti ühte tooni segu, siis soovitame valada need ühte kohta kokku ja enne läbi segada, et vältida toonivarjundi erinevusi seinas. Vajadusel võib toodet lahjendada 5% vee lisamisega.

Enne tööga alustamist veenduge, et ruum on korralikult valgustatud. Väldi tolmu. Kõik muud tolmused tööd tuleks mikrotsemendi paigaldamise ajaks objektile peatada.



## PEALE KANDMINE

Valmistage ette segu kogus, mis teil on vaja pinna katmiseks. Kandke segu ühtlaselt pinnale (mitte paksemalt kui 1mm) kasutades selleks seguliipi (veneetsia kellu) ja pahtlilabidaid. Segu pealekandmine tuleb sooritada kiirete ja jõuliste liigutuste abil, sõltuvalt efektist, mida soovitakse luua. Ärge tehke segu pealekandmise ajal tööpause. Umbes 4 tunni pärast, kui segu on täielikult kuivanud, lihvide pind lihvimismasinaga, kasutades 60-120 liivapaberit (olenevalt soovitud efektist). Raskesti ligipääsetavad alad nagu nurgad jne. tuleb lihvida käsitsi. Peale lihvimist puhasta pind korralikult tolmuimejaga.

Alusta teise kihi peale kandmist samamoodi, kui kandsite esimest kihti. Kui teine kiht on kuivanud, lihvi pind 80 või jämedama liivapaberiga (sõltuvalt soovitud efektist). Peale viimase kihi peale kandmist jäta pind täielikult kuivama 4-6 tunniks, peale seda võid alustada lakkimise ettevalmistustega.



## FESTPRIMER TOOTE PEALE KANDMINE

Kasutusvalmis akrüülkrunt, mis tuleb peale kanda enne PU FEST 2K laki kasutamist. Toode imbub mikrotsemendi pinnale, kattes peened poorid. Tänu spetsiaalsele koostisele parandab PU FEST 2K laki nakkumist aluspinnaga, suurendab vee- ja mustusekindlust.

Pind peab olema täielikult kuivanud, puhas, tolmu-, vaha- ja õlivaba jne. Enne kasutamist loksutada korralikult. Vajadusel võib toodet lahjendada 10% veega. Kandke aluspinnale kvaliteetse nailonist või mikrokiust rulliga, 8 mm harjastega.



## LAKKIMINE

---

NB! Lakkima peab väga kokkuhoidlikult ja kandma lakki õhukese kihina. Muidu ei tule lakikogusest välja! Kontrolli hoolikalt nurki, kui lakk jääb paksult jooksma, siis kuivab see koht ülejäänud seinast valgemaks ja tulemus ei jää rahuldav.

Enne lakkimist, peab aluspind olema täielikult kuivanud ja puhastatud tolmust, õlist, vahast. PU FEST 2K nõud tuleks enne avamist korralikult raputada (segada). Lisage kõvendit vastavalt juhendile pakendil. Lakk tuleb segada vahekorras 5:1 (5 massiosa komponent A: 1 osa komponenti B). Komponentid valatakse kokku lakkimise nõusse ja segatakse hoolikalt läbi (NB! Kui komponente enne vee lisamist korralikult läbi ei sega, võivad laki sisse tekkida klimebid!). Siis lisada 10 % vett komponentide A ja B kogumassi kohta (nt. 1000g komponent A +200g komponent B + 120g vett) ja segada. Jätke anum um. 10 minutiks avatuna, seejärel segage uuesti.

Lakk tuleks kokku segada vahetult enne lakkima hakkamist. Valmis tehtud lakki on võimalik kasutada 45 minuti jooksul, peale seda aega lakk kõvastub ja seda ei ole võimalik enam kasutada. Kanna lakki pinnale kvaliteetse lakkirulliga, mille karva pikkus ei ületa 8mm. Teist kihti lakki saab peale kanda 4 tunni pärast, ilma, et oleks vaja lihvida, või 24 tunni pärast peale pinna lihvimist 120 liivapaberiga.

Pind on kuiv, seda võib puutada ja muid töid teha um. 12 tunni pärast. Täieliku vastupidavuse ja veekindluse saavutab 7 päeva pärast. Kõrge õhuniiskus, madal temperatuur, halb ventilatsioon võivad seda aega pikendada.



## PUHASTAMINE JA PÕRANDATE HOOLDUS

---

FESTFLOOR GO! on dekoratiivkatte materjal, mistõttu tasub pöörata erilist tähelepanu selle kasutamisele ja hooldamisele:

- kasutada igapäevaseks koristamiseks vett
- eemaldada mahaloksunud ained ja muud mustused vahetult pärast märdumist
- tugevam mustus eemalda neutraalse pH-ga põrandapuhastusvahendiga, nt FESTCleaner
- vannitoas sobib tõhusaks katlakivi eemaldamiseks FESTCalc
- mitte kasutada madala pH-ga tooteid ja neid, mis võivad põhjustada värvimuutust
- enne uue toote kasutamist puhastamiseks, on soovitatav teha test nähtamatus kohas!



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

**finito**



## TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

---

Tööriistu (liip, pahtlilabidad) tuleks mikrotsemendist puhastada veega. Kui materjal on tööriistale kuivanud ja seda on raske veega eemaldada, kasuta selleks liivapaberit.

## TOODETE HOIUSTAMINE

---

Tooted, mis kuuluvad FESTFLOOR GO! süsteemi võib säilitada 12 kuud originaalsuletud pakendis ja kuivas kohas temperatuuril + 10 ° C kuni + 25 ° C eemal soojusallikatest. Kaitsta külma eest.



## OHUTUS JA TERVIS

---

Lugege paigaldussüsteemi kõigi komponentide tehnilisi juhendeid, mis on saadaval aadressil [www.finito.ee](http://www.finito.ee). Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta põhjalikult seebi ja veega. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole. Kandke toote käsitlemisel ja pealekandmisel kindaid ja kaitseprille. Avatud ruumides pole erikaitset vaja. Suletud ruumis peaks olema tagatud hea ventilatsioon. Kasutage hingamismaski.



56201843



[info@finito.ee](mailto:info@finito.ee)



[www.finito.ee](http://www.finito.ee)

